



Техническое описание
Артикул 5277 - 5280

Rotec Glaspudermehl

Синтетический гранулят для использования дробеструйными очистительными установками Rotec Wirbelstrahl-Reinigungstechnik согласно DIN ISO 11126

Сфера применения

Системный гранулят для дробеструйной обработки, используемый в установках Rotec. Rotec Glaspudermehl применяется для бережной очистки фасадов, кладок из природного камня, штукатурки, кирпича, бетона, древесины сухим и влажным методом дробеструйной обработки. Благодаря специальному отсеvu тонкого класса обеспечивается оптимальный поток гранулята.

Свойства продукта

Rotec Glaspudermehl – средство, полученное из подготовленного стекольного расплава силиката алюминия, Rotec Glaspudermehl является специально разработанным средством для использования дробеструйными очистительными установками Rotec Wirbelstrahl-Reinigungstechnik. Применение Rotec Glaspudermehl допускается внутри зон II и III санитарной охраны источников питьевой и лечебной воды, согласно заключению экспертизы Института гигиены в г. Гельзенкирхен, № А 1871 D/91/R от 21 июня 1994.

Технические данные

Фракция:	40-90 мкм (артикул 5280) 90-250 мкм (артикул 5278) 500-1000 мкм (артикул 5276)
Специфичная весовая плотность:	прибл. 2,6 г/см ³
Насыпная плотность:	прибл. 1,3-1,4 г/см ³
Форма фракции:	кубическая
Жесткость по Мосу:	6-7

Основание

Очистка природного камня, искусственного камня, штукатурки, облицовочного бетона, кирпича, обожженной глины, древесины, металла (кроме благородных металлов), стали.

Применение

Выбор подходящей фракции гранулята зависит от основания, которое будет подвергаться очистке и от субстанций, которые нужно удалить. Чем чувствительнее материал, тем мельче должна быть фракция гранулята. Рекомендуется сначала провести пробное очищение на небольшом участке, так как каждый материал обладает разными свойствами, а также для того, чтобы определить необходимую степень очистки.

Указания

Граничащие поверхности/основания, которые не должны подвергаться очистке или могут быть повреждены во время очистки, следует покрыть прочной пленкой или клейкой лентой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
бумажный мешок 25 кг

Расход:
40-100 кг/час

Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от влаги, месте.

Меры безопасности, экология, утилизация

Более подробную информацию, касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из действующего Паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта происходят вне нашего влияния, то и содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя. При любых обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия заключения торговых сделок. С изданием настоящего технического описания прежние теряют свою силу.

